

Marmorette LCH

Description produit selon la norme EN 548

Marmorette LCH 2,5

Marmorette LCH 3,2

Caractéristiques	Norme	Unité	Valeur	Valeur
Type de revêtement	EN 548		Linoléum avec LPX Finish	Linoléum avec LPX Finish
Motif			marbré	marbré
Envers			Toile de jute	Toile de jute
Critères de sécurité				
Tenue au feu	EN 13501-1	Classe	C _{fl} - s1*	C _{fl} - s1*
Antidérapance	BGR 181	Groupe	R9	R9
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	Classe	DS	DS
Réduction du bruit de choc	ISO 140-8	dB	3	5
Propriétés générales				
Largeur du rouleau	EN 426	cm	200	200
Longueur du rouleau	EN 426	m	20 - 31	20 - 31
Epaisseur totale	EN 428	mm	2,5	3,2
Poids total	EN 430	g / m ²	3000	3900
Empreinte résiduelle	EN 433	mm	env. 0,11	env. 0,13
Solidité à la lumière	ISO 105-B02	Classement	6	6
Résistance électrique	EN 1081	Ohm	≤ 1 x 10 ⁸	≤ 1 x 10 ⁸
Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	kOhm	> 100	> 100
Charges électrostatiques limite	EN 1815	kV	< 2,0	< 2,0
Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	m ² K / W	0,015	0,018
Dissipation de la chaleur	EN 12524	W / m K	0,17	0,17


Classement selon la norme EN 685



Habitation - élevé



Professionnel - très élevé



Industriel - général



EN 14041 : 2004
05
1658-CPD-1003

Fabriqué par:
Armstrong DLW AG
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Résistance aux graisses et huiles minérales, et à court terme résistance aux acides dilués



Les revêtements de sol Armstrong doivent être installés dans le respect des instructions de pose Armstrong et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien adapté sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol Armstrong sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Armstrong Floor Products se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.armstrong.eu

*encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir www.armstrong.eu/my
Après identification, vous pouvez télécharger la recommandation du certificat.

ISO 9001

ISO 14001



FR 5.12.2008